



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/06/2017 a 09/06/2017

Cliente: INDUSTRIA DE MASSAS ALIME
Obra: OBRA MASSAS VILLONI
Endereço: RUA LUIZA GAZOTTI S/N

Contrato

062501

Certificado N°

062756

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15204

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001208	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	130	45,1
				07/07/17	28		45,2
000001209	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	110	48,4
				07/07/17	28		46,0
000001210	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	130	40,7
				07/07/17	28		42,3
000001211	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	120	43,3
				07/07/17	28		41,2
000001213	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	125	44,0
				07/07/17	28		41,8
000001214	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	110	45,9
				07/07/17	28		47,3
000001215	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	125	44,9
				07/07/17	28		44,6
000001216	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	130	41,9
				07/07/17	28		42,9
000001217	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	125	43,8
				07/07/17	28		44,5
000001219	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	125	43,8
				07/07/17	28		42,4
000001221	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	120	42,6
				07/07/17	28		42,1
000001222	2	PISO	09/06/17	07/07/17	28	130	43,3
				07/07/17	28		44,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/07/2017