



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/08/2015 a 27/08/2015

Cliente: M J ENGENHARIA LTDA
Obra: EDIFICIO MARTA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

056989

Certificado Nº

052263

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12422

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004092 5	2	FUNDACAO	17/08/15	14/09/15	28	110	33,8
				14/09/15	28		33,4
00004092 6	2	FUNDACAO	17/08/15	14/09/15	28	120	34,2
				14/09/15	28		35,5
00004102 0	2	FUNDACAO	27/08/15	24/09/15	28	125	34,8
				24/09/15	28		32,4
00004102 1	2	FUNDACAO	27/08/15	24/09/15	28	120	33,8
				24/09/15	28		31,5
00004102 6	2	FUNDACAO	27/08/15	24/09/15	28	120	31,1
				24/09/15	28		30,6
00004102 7	2	FUNDACAO	27/08/15	24/09/15	28	110	32,8
				24/09/15	28		31,3
00004102 9	2	FUNDACAO	27/08/15	24/09/15	28	110	36,1
				24/09/15	28		32,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/04/2016