



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2016 a 02/08/2016

Cliente: M.A.S. CONSTRUCOES E EMPR  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RUA LOUIS CABAT X RUA OLIMPIO TELES, SEM

**Contrato**

063032

**Certificado N°**

006516

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08461

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPV-ARI	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000097 4	4	PISO	02/08/16	09/08/16	7	110	18,5
				09/08/16	7		17,5
				30/08/16	28		25
				30/08/16	28		25,2
00000097 8	4	PISO	02/08/16	09/08/16	7	110	23,2
				09/08/16	7		23,7
				30/08/16	28		28,2
				30/08/16	28		29,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763  
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP  
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

13/09/2016