Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/08/2016 a 23/08/2016

Cliente: M.A.S. CONST. E EMPREENDI
Obra: DIVERSOS
Endereço: RUA JANUARIO DA CUNHA BARBOSA,

Contrato	Certificado Nº
063483	006612

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08854 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPII-E-40 RS	140+/-20	PISO	Natural Areia Fina	Brita 0,1	PR	INIBI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001346	2	PISO	23/08/16	30/08/16	7	150	17,2
				30/08/16	7		17,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA – SP 5060340760

Data
14/09/2016