



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/12/2012 a 22/12/2012

Cliente: MATRICIAL ENGENHARIA CONS
Obra: P4P - EDIFÍCIO DE APOIO 332
Endereço: ROD. DO SOL ES 060

Contrato

029544

Certificado N°

028371

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10760

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BASE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
031532	2	BASE	22/12/12	19/01/13	28	120	33,1
				19/01/13	28		33,9
031534	2	BASE	22/12/12	19/01/13	28	115	34,5
				19/01/13	28		36,4
031536	2	BASE	22/12/12	19/01/13	28	100	35,1
				19/01/13	28		35,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/03/2013