



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/03/2013 a 30/03/2013

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO  
Obra: X  
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

**Contrato**

028658

**Certificado N°**

000542

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08281

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII E 40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
043287	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	24,8
				27/04/13	28		33,1
043292	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	120	30,8
				27/04/13	28		42,5
043296	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	120	22,4
				27/04/13	28		30,5
043298	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	29,3
				27/04/13	28		38,5
043300	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	21,4
				27/04/13	28		33
043302	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	28,2
				27/04/13	28		37,3
043303	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	100	28
				27/04/13	28		38,7
043304	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	120	22,2
				27/04/13	28		34
043305	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	100	24,1
				27/04/13	28		32,9
043306	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	23,8
				27/04/13	28		36,7
043309	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	100	24
				27/04/13	28		34,8
043310	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	22,3
				27/04/13	28		30
043311	2	PISO	30/03/13	06/04/13	7	110	22,4
				27/04/13	28		30,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri**  
**CREA 5061095364/D - SP**  
**Responsável Técnico**

**Data**

30/04/2013