



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/09/2014 a 30/09/2014

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO
Obra: X
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

Contrato

028658

Certificado N°

003543

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08582

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita 1	BC	
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005409 9	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	120	27,2
				27/10/14	28		38
00005410 4	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	115	26,3
				27/10/14	28		44,2
00005411 2	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	120	23,9
				27/10/14	28		39,4
00005411 9	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	120	25,1
				27/10/14	28		43,6
00005412 4	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	110	19,7
				27/10/14	28		36
00005412 6	2	PISO	29/09/14	06/10/14	7	120	23,9
				27/10/14	28		36,2
00005413 8	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	120	22,1
				28/10/14	28		37,7
00005414 3	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	110	25,5
				28/10/14	28		37,4
00005414 6	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	110	26,8
				28/10/14	28		40,6
00005414 9	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	120	20,5
				28/10/14	28		36,8
00005415 7	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	125	19,4
				28/10/14	28		32,4
00005416 0	2	PISO	30/09/14	07/10/14	7	115	21,5
				28/10/14	28		39,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data

31/10/2014