



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/09/2014 a 26/09/2014

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO  
Obra: X  
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

**Contrato**

028658

**Certificado N°**

003548

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08371

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII 40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000053610	2	PISO	10/09/14	17/09/14	7	120	22,7
				08/10/14	28		37,7
000054031	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	120	25,1
				24/10/14	28		38,6
000054041	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	110	23
				24/10/14	28		36,8
000054047	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	120	20
				24/10/14	28		31,1
000054051	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	120	26
				24/10/14	28		33,7
000054055	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	120	23,6
				24/10/14	28		38,9
000054059	2	PISO	26/09/14	03/10/14	7	120	19,9
				24/10/14	28		34,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri**  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

**Data**

27/10/2014