



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/06/2015 a 03/06/2015

Cliente: NASCIMENTO PREMOLDADOS LT  
Obra: TERMINAL IMETAME LOGISTICA  
Endereço: RODOVIA ES 010, KM58

**Contrato**

055432

**Certificado N°**

050341

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13244

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
45,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PRE MOLDADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00003239 0	2	PRE MOLDADO	02/06/15	30/06/15	28	120	56,5
				30/06/15	28		57,5
00003241 3	2	PRE MOLDADO	03/06/15	01/07/15	28	120	52,5
				01/07/15	28		55,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/07/2015