# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
## (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 15/06/2015 a 15/06/2015**

Cliente: NASCIMENTO PREMOLDADOS LT
Obra: TERMINAL IMETAME LOGISTICA
Endereço: RODOVIA ES 010, KM58

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 055432 | 050639 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13244 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 45,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | PRE MOLDADO | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032667 | 2 | PRE MOLDADO | 15/06/15 | 13/07/15 | 28 | 120 | 59,9 |
| | | | | 13/07/15 | 28 | | 61,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 17/07/2015 |