



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/07/2017 a 21/07/2017

Cliente: PORTOCEL- TERMINAL ESPECI  
Obra: 588-ARMAZEM 102 (PC 45100996213)  
Endereço: CAMINHO DA BARRA DO RIACHO S/N /

**Contrato**

067070

**Certificado N°**

062995

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15098

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100 A 140	PISO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000448	4	PISO	21/07/17	04/08/17	14	130	42,6
				04/08/17	14		41,2
				18/08/17	28		0,0
				18/08/17	28		0,0
000000451	4	PISO	21/07/17	04/08/17	14	120	38,4
				04/08/17	14		40,3
				18/08/17	28		0,0
				18/08/17	28		0,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/08/2017