# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 07/02/2013 a 07/02/2013**

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: REC. FILTROS DA ETA A B /OC116
Endereço: CAMINHO BARRA DO RIACHO OC 116

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 029718 | 029615 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:9204 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 25,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | PISO | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | TEC P | TEC M |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020805 | 2 | PISO | 07/02/13 | 07/03/13 | 28 | 100 | 32 |
| | | | | 07/03/13 | 28 | | 31,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 31/01/2014 |