Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/02/2013 a 28/02/2013

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: SAPATAS PROVEDORES OC 35
Endereço: RODOVIA BARRA DO RIACHO

Contrato	Certificado Nº
032442	030073

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9212 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0	TEC P	TEC M

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
020975	2	PISO	28/02/13	28/03/13	28	130	38
				28/03/13	28		39,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
31/01/2014