Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/09/2013 a 13/09/2013

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: REC. FILTROS DA ETA A B /OC116
Endereço: CAMINHO BARRA DO RIACHO OC 116

Contrato	Certificado Nº
029718	035053

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11400 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	130+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
022551	2	LAJE	13/09/13	11/10/13	28	150	35,6
				11/10/13	28		38,3

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
31/01/2014