Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2013 a 04/12/2013

Cliente: PRE-EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: CONST. CANTEIRO DE OBRAS JURON
Endereço: RODOVIA ES 010

Contrato	Certificado Nº
046160	037646

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11312 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	80+/-20	SAPATA CORRIDA	Natural Areia Medi	Brita 1,2	PL	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024361	2	SAPATA CORRIDA	04/12/13	01/01/14	28	90	44,6
				01/01/14	28		45,1

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
31/01/2014