



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2014 a 07/03/2014

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: PISO POLIDO / OC 1803
Endereço: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ

Contrato

048265

Certificado N°

039491

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11920

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita		
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026827	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	120	32,7
				04/04/14	28		37
000026828	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	110	36,7
				04/04/14	28		35,7
000026830	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	100	35,4
				04/04/14	28		38,2
000026832	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	120	33,2
				04/04/14	28		34,1
000026838	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	115	37,7
				04/04/14	28		37,4
000026839	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	125	40,1
				04/04/14	28		41
000026840	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	120	39
				04/04/14	28		35,6
000026841	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	130	38,8
				04/04/14	28		40
000026842	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	125	38,9
				04/04/14	28		39,2
000026847	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	130	41,8
				04/04/14	28		42,3
000026849	2	PISO POLIDO	07/03/14	04/04/14	28	120	42,1
				04/04/14	28		36

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/01/2015