Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/04/2014 a 09/04/2014

Cliente: EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: 11-RECUPERACAO CIVIL FILTRO ETA A/B (P/C 2069)
Endereço: ROD BARRA DO SAHY X BARRA DO RIACHO

Contrato	Certificado Nº
048929	040330

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11307 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII 40 RS	100+/-20	COMPLEMENTO DE VIGA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027400	2	COMPLEMENTO DE VIGA	09/04/14	07/05/14	28	110	37,8
				07/05/14	28		36,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
13/01/2015