



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/04/2014 a 26/04/2014

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA  
Obra: PISO POLIDO / OC 1803  
Endereço: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ

**Contrato**

048265

**Certificado N°**

040660

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11920

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita		
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002773 2	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	100	37,7
				24/05/14	28		35,7
00002773 3	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	120	34,5
				24/05/14	28		33,8
00002773 4	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	150	36,7
				24/05/14	28		36,9
00002773 5	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	140	33,1
				24/05/14	28		35,6
00002773 6	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	130	38,8
				24/05/14	28		39,7
00002773 8	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	100	37,9
				24/05/14	28		39,6
00002773 9	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	130	40,5
				24/05/14	28		39,6
00002774 0	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	120	40
				24/05/14	28		39,7
00002774 1	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	140	35,3
				24/05/14	28		33,9
00002774 2	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	120	36,6
				24/05/14	28		37,3
00002774 6	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	125	41,8
				24/05/14	28		39,9
00002775 1	2	PISO	26/04/14	24/05/14	28	130	52
				24/05/14	28		49,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/01/2015