



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/04/2019 a 25/04/2019

Cliente: PRE EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: LAVADOR DE TORAS SUZANO
Endereço: CAMINHO BARRA DO RIACHO X BARRA DO SAHY

Contrato

079321

Certificado N°

070829

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15146

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001594	2	PISO	25/04/19	23/05/19	28	120	44,3
				23/05/19	28		47,6
000001597	2	PISO	25/04/19	23/05/19	28	130	42,5
				23/05/19	28		45,4
000001599	2	CANALETAS	25/04/19	23/05/19	28	120	43,2
				23/05/19	28		47,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412

RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES

CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/05/2019