



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/06/2015 a 03/06/2015

Cliente: QUALITY IMOVEIS LTDA  
Obra: VIGAS E BLOCOS  
Endereço: BR 101 SUL , KM 324 - 1,5 KM P/ O LADO D

**Contrato**

053937

**Certificado N°**

050342

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12122

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	140+/-20	PAREDE PISCINA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040266	2	PAREDE PISCINA	03/06/15	01/07/15	28	160	20,5
				01/07/15	28		21,4
000040268	2	PAREDE PISCINA	03/06/15	01/07/15	28	150	20,3
				01/07/15	28		21,9
000040274	2	PAREDE PISCINA	03/06/15	01/07/15	28	160	25,4
				01/07/15	28		25,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/11/2015