# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 25/01/2013 a 25/01/2013**

Cliente: RDJ ENGENHARIA LTDA
Obra: RESTAURANTE P4P - SAMARCO
Endereço: ROD. DO SOL  ES 060

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 039948 | 029224 |

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9930 Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 70+/-10 | BASE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PN | PL |

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012710 | 2 | BASE | 25/01/13 | 22/02/13 | 28 | 75 | 32,7 |
| | | | | 22/02/13 | 28 | | 32,2 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705**
**RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES**
**CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 12/03/2013 |