# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
## (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 05/03/2013 a 05/03/2013**

Cliente: RDJ ENGENHARIA LTDA
Obra: INFRAESTRUTURA P4P
Endereço: RODOVIA DO SOL - KM 060

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 040355 | 030214 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:9930 Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 70+/-10 | BASE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PN | PL |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013086 | 2 | BASE | 05/03/13 | 02/04/13 | 28 | 80 | 37 |
| | | | | 02/04/13 | 28 | | 33,2 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 04/04/2013 |