



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/05/2020 a 25/05/2020

Cliente: REAL EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: ED RESIDENCIAL IPIRANGA
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, 01

Contrato

080609

Certificado N°

075729

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15313

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008714	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	39,2
				22/06/20	28		58,6
				22/06/20	28		63,2
000008715	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	36,8
				22/06/20	28		61,8
				22/06/20	28		64,5
000008716	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	140	36,7
				22/06/20	28		62,0
				22/06/20	28		49,6
000008720	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	33,8
				22/06/20	28		57,3
				22/06/20	28		60,4
000008721	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	120	34,7
				22/06/20	28		57,1
				22/06/20	28		55,6
000008722	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	140	32,9
				22/06/20	28		54,0
				22/06/20	28		57,1
000008726	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	32,1
				22/06/20	28		54,3
				22/06/20	28		56,8
000008727	3	LAJE	25/05/20	30/05/20	5	140	32,7
				22/06/20	28		52,4
				22/06/20	28		53,4
000008728	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	135	33,1
				22/06/20	28		52,8
				22/06/20	28		56,7
000008730	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	31,9
				22/06/20	28		50,1
				22/06/20	28		56,3
000008732	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	125	35,7
				22/06/20	28		58,7
				22/06/20	28		60,5
000008734	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	140	35,2
				22/06/20	28		56,8
				22/06/20	28		59,3
000008735	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	35,4
				22/06/20	28		56,4
				22/06/20	28		62,4
000008736	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	120	39,4
				22/06/20	28		56,5
				22/06/20	28		59,2
000008739	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	140	32,8
				22/06/20	28		53,4
				22/06/20	28		54,8
000008740	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	130	31,7
				22/06/20	28		57,0
				22/06/20	28		53,0
000008742	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	135	33,8
				22/06/20	28		55,1
				22/06/20	28		58,1
000008743	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	135	34,7
				22/06/20	28		56,7

				22/06/20	28		57,1
000008745	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	140	32,9
				22/06/20	28		56,7
				22/06/20	28		55,0
				22/06/20	28		
000008747	3	LAJE	25/05/20	02/06/20	8	135	29,4
				22/06/20	28		53,3
				22/06/20	28		57,0
				22/06/20	28		

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/04/2024