



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/05/2020 a 29/05/2020

Cliente: REAL EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: ED RESIDENCIAL IPIRANGA
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, 01

Contrato

080609

Certificado N°

075770

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15313

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008860	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	29,3
				26/06/20	28		60,4
				26/06/20	28		55,1
000008863	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	33,1
				26/06/20	28		57,1
				26/06/20	28		49,9
000008865	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	125	32,6
				26/06/20	28		61,5
				26/06/20	28		64,2
000008867	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	140	30,0
				26/06/20	28		57,8
				26/06/20	28		48,7
000008869	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	135	29,5
				26/06/20	28		55,4
				26/06/20	28		52,8
000008871	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	140	26,8
				26/06/20	28		57,3
				26/06/20	28		49,5
000008875	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	31,3
				26/06/20	28		45,7
				26/06/20	28		53,1
000008877	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	140	29,1
				26/06/20	28		53,5
				26/06/20	28		55,3
000008882	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	27,0
				26/06/20	28		53,5
				26/06/20	28		55,5
000008886	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	140	26,8
				26/06/20	28		55,1
				26/06/20	28		58,0
000008894	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	140	27,2
				26/06/20	28		52,0
				26/06/20	28		53,7
000008898	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	26,6
				26/06/20	28		48,8
				26/06/20	28		46,8
000008900	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	135	25,3
				26/06/20	28		52,7
				26/06/20	28		54,8
000008902	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	130	31,2
				26/06/20	28		53,0
				26/06/20	28		53,7
000008905	3	LAJE	29/05/20	05/06/20	7	135	28,3
				26/06/20	28		54,8
				26/06/20	28		56,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/04/2024