



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/03/2016 a 10/03/2016

Cliente: SECCHIM MEIRA CONSTRUTORA
Obra: HELICE CONTINUA - RESIDENCIAL BERNARDO MEIRA
Endereço: RUA CELSO BASTOS COUTO, LOTE 38 - QUADRA

Contrato

060482

Certificado N°

055240

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 7955

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 20,0 | CPIII-40 RS | 220+/-30 | ESTACA | Natural | Brita | PN | - |
| | | | | Areia | 0 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000042400 | 4 | ESTACA | 10/03/16 | 17/03/16 | 07 | 250 | 22,9 |
| | | | | 17/03/16 | 07 | | 23,7 |
| | | | | 07/04/16 | 28 | | 32,0 |
| | | | | 07/04/16 | 28 | | 33,5 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/01/2017