



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2016 a 16/09/2016

Cliente: SECCHIM MEIRA CONSTRUTORA  
Obra: HELICE CONTINUA - RESIDENCIAL BERNARDO MEIRA  
Endereço: RUA CELSO BASTOS COUTO, LOTE 38 - QUADRA

**Contrato**

060482

**Certificado N°**

058651

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10760

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043806	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	115	30,9
				14/10/16	28		30,2
000043807	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	105	30,8
				14/10/16	28		30,6
000043809	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	110	30,7
				14/10/16	28		29,0
000043810	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	100	30,6
				14/10/16	28		30,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/01/2017