Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/06/2014 a 27/06/2014

Cliente: SERRABETUME ENGENHARIA LT
Obra: DER-ES 056/13 SETIBA - CONTATO OBRA: VALDO (9994
Endereço: ROD. DO SOL, KM 05 - SETIBA - PRAIA DE S

Contrato	Certificado Nº
050165	042371

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9873 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	100+/-20	CALCADA	Natural Areia Medi	Brita 0	PN	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000037262	2	CALCADA	27/06/14	25/07/14	28	120	24,3
				25/07/14	28		22,1

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
31/07/2014

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br