# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
## (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 01/02/2016 a 01/02/2016**

Cliente: SERRABETUME ENGENHARIA LT
Obra: DIVERSOS
Endereço: BAIRRO PADRE GABRIEL, RIO MARINHO E JARD

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 059965 | 055002 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13016 Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 15,0 | CP III - 40 RS | 70+/-10 | CALCADA | Natural Areia Gros | Brita 0 | PL | |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000061428 | 2 | CALCADA | 01/02/16 | 29/02/16 | 28 | 80 | 16,8 |
| | | | | 29/02/16 | 28 | | 16,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 26/04/2016 |