



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/03/2016 a 23/03/2016

Cliente: SERRABETUME ENGENHARIA LT
Obra: DIVERSOS
Endereço: BAIRRO PADRE GABRIEL, RIO MARINHO E JARD

Contrato

059965

Certificado N°

055932

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13016

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15,0	CP III - 40 RS	70+/-10	CALCADA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Gros			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000061905	2	CALCADA	23/03/16	20/04/16	28	70	16,2
				20/04/16	28		15
000061913	2	CALCADA	23/03/16	20/04/16	28	85	18,6
				20/04/16	28		18
000061914	2	CALCADA	23/03/16	20/04/16	28	70	16,5
				20/04/16	28		16,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/04/2016