



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/08/2017 a 17/08/2017

Cliente: SILO ENGENHARIA LTDA
Obra: OBRA 116
Endereço: EST. PEDRO BORGES DE FREITAS, S/N

Contrato

CA6670

Certificado N°

047024

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10726

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 15,0 | CPIII 40 RS | 100+/-20 | NAO INFORMADO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000012922 | 2 | NAO INFORMADO | 17/08/17 | 24/08/17 | 07 | 120 | 9,5 |
| | | | | 24/08/17 | 07 | | 10,0 |
| 000012924 | 2 | NAO INFORMADO | 17/08/17 | 24/08/17 | 07 | 130 | 10,1 |
| | | | | 24/08/17 | 07 | | 9,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:()
ROD. PRESIDENTE DUTRA 13005 - KM 13 - VILA NOVA - NOVA IGUACU - RJ
CGC 27.364.421/0023-63 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Regis Sandro Bazuco
Resp. Técnico
CREA/PR - 30436-D

Data

05/09/2017