



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/10/2018 a 04/10/2018

Cliente: CENTRO DE DISTRIBUICAO E
Obra: PISO CDL
Endereço: ROD.DARLY SANTOS 2025

Contrato

075905

Certificado N°

067660

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15934

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPV-ARI	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018101	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	165	22,3 30,6
000018102	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	180	22,0 30,1
000018103	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	185	20,2 33,1
000018104	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	195	21,8 32,7
000018105	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	140	26,5 38,7
000018107	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	150	22,1 36,7
000018109	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	160	23,4 32,2
000018115	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	170	20,7 30,6
000018116	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	150	22,9 34,5
000018117	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	140	22,3 32,4
000018118	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	140	19,6 34,6
000018119	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	160	19,3 27,7
000018120	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	150	20,0 32,0
000018121	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	140	19,3 33,5
000018122	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	130	19,9 31,3
000018123	2	PISO	04/10/18	05/10/18 09/10/18	1 5	140	18,2 32,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/03/2019