Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/09/2014 a 19/09/2014

Cliente: ZOPONE ENGENHARIA E COMER
Obra: RJO088880 C673995
Endereço: RUA DR. GARNIER, 655

Contrato	Certificado Nº
CA5380	027815

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10730 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII 40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural Areia Medi	Brita 1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000110609	4	NAO INFORMADO	19/09/14	26/09/14	07	125	20,4
				26/09/14	07		20,7
				17/10/14	28		34
				17/10/14	28		34,1

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)38605297
AVENIDA BRASIL 2996 - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0020-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
19/11/2014