



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/01/2015 a 29/01/2015

Cliente: ZOPONE ENGENHARIA E COMER  
Obra: BASE ANTENA CELULAR  
Endereço: RUA SAMPAIO CORREIA N 62 O.C. BRU324102

**Contrato**

CA5539

**Certificado N°**

030240

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10728

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII 40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005490 6	4	NAO INFORMADO	29/01/15	05/02/15	07	100	15
				05/02/15	07		16,2
				26/02/15	28		20,5
				26/02/15	28		20,7
00005492 6	2	NAO INFORMADO	29/01/15	26/02/15	28	100	21,2
				26/02/15	28		21,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)33476088  
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/04/2015