



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/03/2016 a 16/03/2016

Cliente: SP ENGENHARIA LTDA - EPP
Obra: OBRA: EDIFICIO PORTO DA PRAIA
Endereço: RUA GUARACI GOMES, LOTE 6, QUADRA 32, Nº

Contrato

058582

Certificado Nº

055785

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12504

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002171 8	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	110	43,4
				13/04/16	28		40,2
00002171 9	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	115	41,1
				13/04/16	28		38,7
00002172 0	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	40,5
				13/04/16	28		41,9
00002172 1	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	100	42,8
				13/04/16	28		44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/04/2016