



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/05/2015 a 06/06/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: AVENIDA RESESA, 235
Endereço: AVENIDA RESESA, 235

Contrato
054431

Certificado N°
004557

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08626

Lançamento:Bombeado


fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 1	PR	
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005808 7	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	120	18,3
				26/06/15	28		29
00005808 8	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	120	21,8
				26/06/15	28		29,6
00005809 1	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	125	16,5
				26/06/15	28		30,4
00005809 2	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	100	19,8
				26/06/15	28		28,9
00005809 3	2	LAJE	29/05/15	05/06/15	7	110	20,4
				26/06/15	28		31,4
00005812 1	2	LAJE	01/06/15	08/06/15	7	125	18
				29/06/15	28		31,1
00005812 2	2	LAJE	01/06/15	08/06/15	7	120	17,4
				29/06/15	28		29,8
00005812 3	2	LAJE	01/06/15	08/06/15	7	115	13,5
				29/06/15	28		29
00005817 7	2	LAJE	03/06/15	10/06/15	7	100	22,3
				01/07/15	28		36,6
00005817 8	2	LAJE	03/06/15	10/06/15	7	100	22,2
				01/07/15	28		27,4
00005817 9	2	LAJE	03/06/15	10/06/15	7	100	21,5
				01/07/15	28		27,6
00005819 9	2	LAJE	05/06/15	12/06/15	7	115	15,1
				03/07/15	28		29,3
00005820 0	2	LAJE	05/06/15	12/06/15	7	120	17,3
				03/07/15	28		26,6
00005820 6	2	LAJE	05/06/15	12/06/15	7	110	17,8
				03/07/15	28		28,1
00005822 0	2	LAJE	06/06/15	13/06/15	7	120	18,8
				04/07/15	28		31,4
00005822 4	2	LAJE	06/06/15	13/06/15	7	120	17,1
				04/07/15	28		32,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
24/08/2015