



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/05/2015 a 16/06/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AV. RIO BONITO, 1440 - OBRA MANSOES DO

Contrato

054482

Certificado N°

004559

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08639

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	INIBI
				Areia Fina	1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00014917 3	2	LAJE	08/05/15	15/05/15	7	120	12,3
				05/06/15	28		28,9
00015038 8	2	LAJE	16/06/15	23/06/15	7	120	12,9
				14/07/15	28		25,2
00015039 3	2	LAJE	16/06/15	23/06/15	7	120	17,4
				14/07/15	28		25,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

25/11/2015