



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/12/2014 a 16/12/2014

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP  
Obra: OBRA: SPAZIO VINTAGE  
Endereço: RUA ARQUITETO DERCIO THEVENARD, S/N

**Contrato**

AC6604

**Certificado N°**

046782

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11486

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	SAPATA	Natural	Brita	PL	-
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006779 6	2	SAPATA	16/12/14	13/01/15	28	110	30,4
				13/01/15	28		28,6
00006779 8	2	SAPATA	16/12/14	13/01/15	28	110	25,1
				13/01/15	28		25,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/09/2015