



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/02/2015 a 03/02/2015

Cliente: MRV ENGENHARIA E PARTICIP
Obra: OBRA: SPAZIO VINTAGE
Endereço: RUA ARQUITETO DERCIO THEVENARD, S/N

Contrato

AC6604

Certificado N°

047655

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12905

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006824 0	2	LAJE	03/02/15	03/03/15	28	130	33,1
				03/03/15	28		32,8
00006824 1	2	LAJE	03/02/15	03/03/15	28	140	37,5
				03/03/15	28		35,1
00006824 2	2	LAJE	03/02/15	03/03/15	28	145	32,6
				03/03/15	28		34,4
00006824 3	2	LAJE BL 02	03/02/15	03/03/15	28	120	34,6
				03/03/15	28		32,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2015