Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/04/2013 a 09/04/2013

Cliente: RACIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: VARIADOS
Endereço: RUA JOAO JULIAO, 331

Contrato	Certificado Nº
040807	000586

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08289 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP II E 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Fina	Brita 0,1	PL	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
128568	2	LAJE	09/04/13	16/04/13	7	140	28
				07/05/13	28		42,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
15/06/2013