



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/07/2013 a 01/07/2013

Cliente: RACIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: FUNDACAO, PISO E OUTROS.
Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGU

Contrato

038727

Certificado N°

001045

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08390

Lançamento:Bombeado


fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO ACABADO	Natural	Brita		
				Areia Fina	1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
045076	2	PISO ACABADO	01/07/13	08/07/13	7	110	24
				29/07/13	28		37,6
045080	2	PISO ACABADO	01/07/13	08/07/13	7	115	22,2
				29/07/13	28		36,3
045083	2	PISO ACABADO	01/07/13	08/07/13	7	110	24,5
				29/07/13	28		37,5
045085	2	PISO ACABADO	01/07/13	08/07/13	7	115	23,1
				29/07/13	28		36,3
045087	2	PISO ACABADO	01/07/13	08/07/13	7	110	23,1
				29/07/13	28		36,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data

14/08/2013