# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 21/06/2013 a 21/06/2013**

Cliente: SCARDINE E MIRANDA CONSTR
Obra: OBRA CMEI
Endereço: RUA TOPAZIO, S/N - PARQUE DAS GAIVOTAS

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| AC5921 | 032831 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10516 Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 25,0 | CPIII-40 RS | 70+/-10 | SAPATAS | Natural Areia Medi | Brita 1 | PN | PL |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061208 | 2 | SAPATAS | 21/06/13 | 19/07/13 | 28 | 90 | 36 |
| | | | | 19/07/13 | 28 | | 35 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 24/07/2013 |