



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/05/2014 a 20/05/2014

Cliente: VIVACE ENGENHARIA LTDA EP  
Obra: ED. ALBATROZ  
Endereço: RUA ANJICO, S/N

**Contrato**

AC6161

**Certificado N°**

041399

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12037

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE TERREO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006516 1	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	100	36,2
				17/06/14	28		38,5
00006516 4	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	125	36,9
				17/06/14	28		37,8
00006516 5	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	120	37,9
				17/06/14	28		37,8
00006516 9	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	120	36,9
				17/06/14	28		37,5
00006517 0	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	125	38,2
				17/06/14	28		37
00006517 1	2	LAJE TERRE	20/05/14	17/06/14	28	115	35,4
				17/06/14	28		37,6
00006517 6	2	LAJE DE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	120	38
				17/06/14	28		37,9
00006517 9	2	LAJE DO TERREO	20/05/14	17/06/14	28	125	36,6
				17/06/14	28		38,5
00006518 3	2	LAJE DE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	125	39,2
				17/06/14	28		37,9
00006518 5	2	LAJE TERREO	20/05/14	17/06/14	28	100	38,4
				17/06/14	28		39,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/06/2014