



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/08/2014 a 01/08/2014

Cliente: VIVACE ENGENHARIA LTDA EP  
Obra: ED. ALBATROZ  
Endereço: RUA ANJICO, S/N

**Contrato**

AC6161

**Certificado N°**

043319

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12037

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2 |
| 30,0      | CPIII-40<br>RS  | 100+/-20        | TIPO 04            | Natural  | Brita  | PL      |   |
|           |                 |                 |                    | Areia    | 0,1    |         |   |
|           |                 |                 |                    | Medi     |        |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal   | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00006598<br>2 | 2         | TIPO 04                   | 01/08/14      | 29/08/14     | 28           | 125             | 42,1              |
|               |           |                           |               | 29/08/14     | 28           |                 | 41,9              |
| 00006598<br>4 | 2         | TIPO 04                   | 01/08/14      | 29/08/14     | 28           | 130             | 39,9              |
|               |           |                           |               | 29/08/14     | 28           |                 | 41,2              |
| 00006598<br>5 | 2         | TIPO 04                   | 01/08/14      | 29/08/14     | 28           | 120             | 42,4              |
|               |           |                           |               | 29/08/14     | 28           |                 | 43,1              |
| 00006598<br>6 | 2         | TIPO 04                   | 01/08/14      | 29/08/14     | 28           | 120             | 44,8              |
|               |           |                           |               | 29/08/14     | 28           |                 | 42,7              |
| 00006598<br>7 | 2         | TIPO 04                   | 01/08/14      | 29/08/14     | 28           | 125             | 42,5              |
|               |           |                           |               | 29/08/14     | 28           |                 | 41,2              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/10/2014