



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/04/2013 a 10/04/2013

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: AVENIDA DERMEVAL LYRIO, 100 //

Contrato

AC5803

Certificado N°

030516

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10950

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE E PISO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
060295	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	120	25,5
060297	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	115	28,5
060298	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	110	27,5
060301	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	100	27,6
060302	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	115	28,3
060304	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	120	24,2
060306	1	LAJE E PISO	10/04/13	15/04/13	05	115	31,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/04/2013