



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/04/2013 a 17/04/2013

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: AVENIDA DERMEVAL LYRIO, 100 //

Contrato

AC5803

Certificado N°

030648

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10950

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE TIPO 2	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
060367	1	LAJE TIPO 2	17/04/13	22/04/13	05	120	22,7
060369	1	LAJE TIPO 2	17/04/13	22/04/13	05	115	26
060370	1	LAJE TIPO 2	17/04/13	22/04/13	05	110	27
060371	1	LAJE TIPO 2	17/04/13	22/04/13	05	120	27,7
060372	1	LAJE TIPO 02	17/04/13	22/04/13	05	120	20,6
060373	1	LAJE TIPO 02	17/04/13	22/04/13	05	115	23,1
060375	1	LAJE TIPO 02	17/04/13	22/04/13	05	110	24,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/04/2013