



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/04/2018 a 27/04/2018

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI  
Obra: PERIM DE CARIACICA CEI51.240.4820570  
Endereço: RUA MINISTRO EURICO SALLES S/N

**Contrato**

070341

**Certificado N°**

065802

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14806

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003082	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	135	24,4
000003083	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	140	23,7
000003084	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	23,8
000003085	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	23,4
000003086	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	110	23,1
000003087	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	24,1
000003088	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	25,0
000003089	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	135	22,4
000003090	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	120	22,3
000003091	1	LAJE	27/04/18	02/05/18	5	125	23,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/05/2018