



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/05/2018 a 11/05/2018

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: PERIM DE CARIACICA CEI51.240.4820570
Endereço: RUA MINISTRO EURICO SALLES S/N

Contrato

070341

Certificado N°

065961

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14806

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003118	2	LAJE	11/05/18	15/05/18 16/05/18	4 5	125	18,6 22,1
000003119	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	20,6
000003120	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	22,3
000003121	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	105	21,3
000003122	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	20,8
000003123	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	130	23,1
000003124	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	22,3
000003125	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	130	22,3
000003126	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	135	22,1
000003127	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	22,1
000003128	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	130	22,7
000003129	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	125	21,7
000003130	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	23,3
000003131	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	21,1
000003132	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	135	20,0
000003134	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	140	22,8
000003136	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	130	22,6
000003137	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	23,1
000003138	1	LAJE	11/05/18	16/05/18	5	120	24,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/05/2018