



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/03/2022 a 03/03/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI  
Obra: SUPERMERCADO PERIM  
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

**Contrato**

090689

**Certificado N°**

086952

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017792	2	ESTACA	03/03/22	31/03/22	28	240	46,9
				31/03/22	28		42,3
000017803	2	ESTACA	03/03/22	31/03/22	28	250	41,4
				31/03/22	28		39,5
000017809	2	ESTACA	03/03/22	31/03/22	28	240	42,3
				31/03/22	28		42,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/08/2022