



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/05/2022 a 23/05/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato

090689

Certificado N°

087874

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018831	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	24,0
				20/06/22	28		44,0
				20/06/22	28		40,2
000018832	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	24,4
				20/06/22	28		39,2
				20/06/22	28		35,8
000018834	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	24,8
				20/06/22	28		40,5
				20/06/22	28		44,1
000018835	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	23,7
				20/06/22	28		43,6
				20/06/22	28		46,0
000018836	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	22,5
				20/06/22	28		45,1
				20/06/22	28		43,0
000018837	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	20,5
				20/06/22	28		37,6
				20/06/22	28		40,1
000018838	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	23,3
				20/06/22	28		43,7
				20/06/22	28		44,6
000018839	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	120	23,5
				20/06/22	28		42,3
				20/06/22	28		42,2
000018840	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	23,5
				20/06/22	28		43,4
				20/06/22	28		45,1
000018841	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	120	23,4
				20/06/22	28		36,9
				20/06/22	28		42,6
000018842	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	120	22,9
				20/06/22	28		43,6
				20/06/22	28		41,8
000018843	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	23,6
				20/06/22	28		41,4
				20/06/22	28		41,0
000018844	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	135	20,9
				20/06/22	28		39,0
				20/06/22	28		37,1
000018845	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	22,5
				20/06/22	28		46,5
				20/06/22	28		46,2
000018846	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	135	21,1
				20/06/22	28		48,1
				20/06/22	28		45,4
000018847	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	22,0
				20/06/22	28		48,4
				20/06/22	28		47,5
000018848	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	21,1
				20/06/22	28		44,8
				20/06/22	28		44,1
000018849	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	140	23,9
				20/06/22	28		48,5

				20/06/22	28		45,3
000018850	3	LAJE PISO	23/05/22	28/05/22	5	130	22,2
				20/06/22	28		44,8
				20/06/22	28		45,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/10/2022