



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/06/2022 a 01/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato
090689

Certificado N°
088041

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018980	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	29,6
				29/06/22	28		48,8
				29/06/22	28		49,9
000018981	3	PIPSO	01/06/22	08/06/22	7	130	24,9
				29/06/22	28		47,2
				29/06/22	28		45,4
000018982	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	135	29,2
				29/06/22	28		47,2
				29/06/22	28		48,5
000018983	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	29,7
				29/06/22	28		48,4
				29/06/22	28		48,3
000018984	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	28,8
				29/06/22	28		46,3
				29/06/22	28		47,5
000018985	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	135	26,8
				29/06/22	28		45,0
				29/06/22	28		45,2
000018987	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	26,0
				29/06/22	28		42,7
				29/06/22	28		46,2
000018988	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	26,9
				29/06/22	28		44,4
				29/06/22	28		44,6
000018989	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	30,8
				29/06/22	28		50,2
				29/06/22	28		50,0
000018990	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	30,5
				29/06/22	28		50,9
				29/06/22	28		53,0
000018991	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	145	29,3
				29/06/22	28		49,6
				29/06/22	28		48,8
000018992	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	120	26,7
				29/06/22	28		45,4
				29/06/22	28		44,3
000018993	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	29,4
				29/06/22	28		48,4
				29/06/22	28		49,4
000018994	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	27,4
				29/06/22	28		45,0
				29/06/22	28		46,2
000018995	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	120	30,6
				29/06/22	28		45,9
				29/06/22	28		48,8
000018996	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	27,5
				29/06/22	28		46,1
				29/06/22	28		45,3
000018997	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	135	29,0
				29/06/22	28		47,0
				29/06/22	28		46,2
000018998	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	28,6
				29/06/22	28		47,1

				29/06/22	28		47,2
000018999	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	150	25,8
				29/06/22	28		44,7
				29/06/22	28		45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
18/08/2022